


**MORTERO DE MAMPOSTERIA M-7,5 HIDROFUGO CREMA-0035**



**DEFINICION**

Mortero de tabicar de color crema, de resistencia mayor de 7,5 N/mm<sup>2</sup>. Formulado con cemento gris, arena caliza y sílicea, aditivos específicos y colorantes. Indicado para tabicar con ladrillo caravista y bloque en exterior.

**INFORMACION TECNICA**

**Especificaciones**

Consistencia (mm)	175±5	UNE-EN 1.015-3
%Agua para consistencia 175±5 mm.	16% (aprox)	
Densidad aparente en fresco (Tm/m <sup>3</sup> )	1,95±0,1	UNE-EN 1.015-16
Resistencia compresión (N/mm <sup>2</sup> )	>7,5	UNE-EN 1.015-11
Resistencia flexotracción (N/mm <sup>2</sup> ) <sup>a</sup>	>2	UNE-EN 1.015-11
Absorción de agua [Kg/(m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup> )]	≤ 0,15	UNE-EN 1015-18
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	15/35	EN 1745
Reacción al fuego	Clase A1	

Clasificado como M-7,5 según UNE-EN 998-2:2003\*

\* Resistencia contemplada en la instrucción sobre criterios para la puesta en práctica del marcado CE de los morteros para albañilería de 21/09/2004. Dirección de Desarrollo Industrial. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

**Rendimiento**

Una tonelada de mortero seco equivale aproximadamente a 600 litros de mortero fresco. Un saco de 25 Kgs. equivale aproximadamente a 15 litros.

**Utilización**

Este producto se empleará para levante de ladrillo caravista y bloque en aquellas mamposterías que requieran un mortero de resistencia mayor de 7,5 N/mm<sup>2</sup>, con un complemento de hidrofugación y un color crema de la junta de mortero.

**Precauciones de uso**

- Evitar exposiciones directas al sol en épocas de mucho calor.
- Proteger de viento sur y heladas.
- La temperatura de aplicación no debe ser superior a 30°C ni inferior a 5°C.
- El empleo de agua de amasado en exceso afecta negativamente a las resistencias mecánicas.
- Se recomienda consultar al Departamento Técnico en caso de que el ladrillo o bloque presente baja absorción de agua.

**INFORMACION COMPLEMENTARIA**

**Forma de suministro y almacenaje**

El suministro se realiza por los siguientes medios:  
 • En silos de caída libre o de transporte neumático, rellenables con cisterna.  
 • En sacos de papel de 25 kg. Los palets (plastificados) completos son de 1.200 kg. (48 sacos/palet).



Este producto mantiene sus propiedades durante 3 meses en silo y 12 meses en sacos, a partir de la fecha de su fabricación, en su envase original y protegidos de la humedad y de la intemperie.

**Otros productos similares**

TCM<sup>®</sup> dispone de una amplia gama de morteros de tabicar, con resistencias 2´5, 5, 7´5 y 10 N/mm<sup>2</sup> (o incluso superiores), con y sin hidrófugo. También existe la posibilidad de suministrar el producto coloreado según las necesidades del cliente.

**Servicio técnico**

TCM<sup>®</sup> -empresa certificada en sistemas de gestión conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001- dentro de su objetivo de desarrollo de productos de calidad y mejora continua, pone a disposición del cliente un Dpto. de I+D para ofrecer un asesoramiento técnico sobre los productos existentes, con la posibilidad de desarrollar nuevos productos adaptados a sus necesidades.



TCM<sup>®</sup> deniega cualquier responsabilidad en el caso de no seguir las instrucciones de las fichas técnicas, así como del uso indebido del producto, siendo el cliente el responsable de su correcta aplicación. TCM<sup>®</sup> se reserva el derecho de modificación de la ficha técnica sin previo aviso. REVISION01